

Es una mezcla en seco de cemento gris, de granulometría fina y aditivos químicos necesarios para obtener un producto final con las

propiedades técnicas de adherencia, cohesión, durabilidad y resistencia mecánicas en estado endurecido.

USOS

Es utilizado para el revestimiento de paredes de bloques de cemento, ladrillos o concreto para un a terminación fina en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Producto premezclado, listo para aplicación.
- Calidad homogénea
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado, lo que contribuye a aumentar el rendimiento de la mano de obra en la colocación.
- Excelente terminación y uniformidad.
- Resistencia a la compresión.
- Ahorro de desperdicios, por la gran adherencia de la mezcla.
- Mayor rendimiento en la aplicación, por el anticipo del proceso de fraguado.
- Mejor trabajabilidad.
- Mejor control de inventarios.



¡Excelencia en Pegamentos y Morteros para la Construcción!

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1. Los soportes deben estar limpios.
2. El área de amasado debe estar limpia, para evitar contaminación de la mezcla.
3. En una cubeta verter aproximadamente 2.3 0 galones (8.7 litros) de agua limpia.
4. Vaciar una funda de Pañete Forte Fino (aprox. 94 lb. polvo).
5. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.
6. Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
7. Aplicar con una llana plana, extendiendo la mezcla sobre la superficie con un espesor no mayor de 2 cm.
8. Rastrear la mezcla hasta lograr una superficie uniforme.
9. Después de fraguado dar terminación con un a frota de madera, luego utilizar un a frota de goma y terminar con una esponja húmeda.

RECOMENDACIONES

- No añadir otro tipo de producto que pueda alterar la funcionalidad del adhesivo.
- Utilizar un adhesivo de imprimación antes de aplicarse sobre soporte de concretos.
- Evitar exceder los espesores recomendados en el proceso de aplicación.

- Tomar en cuenta condiciones climáticas extremas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Utilizarlo antes de los 3 meses de su fecha de producción.

DATOS TÉCNICOS

- **Aspecto:** Polvo gris.
- **Presentación:** Funda de 42.5 Kg
- **Granulometría:** Fin a
- **Rendimiento:** A 1 cm. de espesor alcanza aproximadamente para 2 mts²
- **Dosificación:** Aproximadamente 23 galones de agua por funda.
- **Resistencia:** 80 kg / c m²
- **Inflamable:** No
- **Tóxico:** No

No t a: La s especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.



Pega Forte, S.R.L.

¡Excelencia en Pegamentos y Morteros para la Construcción!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. No trague. No Inhalar el polvo. Durante su utilización, no comer ni beber. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para información adicional se puede comunicar con los siguientes teléfonos:

809 - 537 - 8315 / 809 - 537 - 7853 / 809 - 315 - 8317