

Es un mortero seco, de cemento tipo Portland, otro ligantes mixtos y aditivos.

## USOS

---

Recomendado para la colocación de bloques, muros de piedras y ladrillos. Puede aplicarse a bloques de hormigón y arcilla.

## VENTAJAS

---

- Calidad Homogénea
- Mejor agarre, lo que permite un ahorro en el desperdicio de material.
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado, lo que contribuye a aumentar el rendimiento de la mano de obra en la colocación.
- Mayor resistencia.
- Mejor control de inventarios.

## PREPARACION Y APLICACION

---

1. El área de amasado debe estar limpia, para evitar contaminación de la mezcla.
2. Para no comprometer la adherencia, los ladrillos o bloques deben estar limpios, libres de arena, grasa, aceite o polvo.
3. En una cubeta verter 1.70 galones (6.5 litros) de agua limpia.
4. Después vaciar la funda de Junta de Bloques (polvo 42.5 kg).
5. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.
6. Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
7. Extender la mezcla sobre el bloque con una plana.
8. Para cantidades pequeñas pueden ser mezcladas manualmente.

9. Para obtener la trabajabilidad deseada, es necesario amasar en una mezcladora de mortero.
10. Utilizar varilla y rellenar los huecos de los bloques con mortero normal.

## RECOMENDACIONES

---

- No añadir otro tipo de producto que pueda alterar la funcionalidad del mortero.
- Tomar en cuenta condiciones climáticas extremas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Utilizarlo antes de los 3 meses de su fecha de producción.

## DATOS TECNICOS

---

- **Presentación:** Funda de 42.5 Kilogramos aproximadamente.
- **Aspecto:** Polvo
- **Color:** Gris
- **Agua para mezcla:** 1.4 GAL. (5.3 litros.) por funda.
- **Rendimiento aproximado por funda:** 12 a 15 bloques por fundas.
- **Resistencia a la compresión a los 28 días:** 80kg/cm<sup>2</sup>
- **Inflamable:** No
- **Toxico:** No

*Nota: Las especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.*

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

Evite el contacto con la piel y los ojos. No trague. No Inhalar el polvo. Durante su utilización, no comer ni beber. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.

## ASISTENCIA TECNICA

---

Para información adicional se puede comunicar con los siguientes teléfonos:

809-537-8315 / 809-537-7853 /809-315-8317.