

Es una mezcla en seco de cemento gris portland, otros ligantes mixtos y aditivos químicos necesarios para obtener un producto final con las propiedades técnicas de adherencia, cohesión, durabilidad, resistencia, excelente terminación y uniformidad.

USOS

Para revestir muros y paredes de bloques de cemento, ladrillos o concretos en interior o exterior.

VENTAJAS

- Producto premezclado, listo para aplicación.
- Calidad Homogénea
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado, lo que contribuye a aumentar el rendimiento de la mano de obra en la colocación.
- Excelente terminación y uniformidad.
- Resistencia a la compresión.
- Ahorro de desperdicios, por la gran adherencia de la mezcla.
- Mayor rendimiento en la aplicación, por el anticipo del proceso de fraguado.
- Mejor Manejabilidad.
- Mejor control de inventarios.

PREPARACION Y APLICACION

1. Los soportes deben estar limpios.
2. El área de amasado debe estar limpia, para evitar contaminación de la mezcla.
3. En una cubeta verter aproximadamente 2.30 galones (8.7 litros) de agua limpia.
4. Vaciar una funda y agregar 2.8 GAL. (10.6 litros.) de agua.

5. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.
6. Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
7. Aplicar con una llana plana, extendiendo la mezcla sobre la superficie con un espesor no mayor de 2 cms.
8. Rastrear la mezcla hasta lograr una superficie uniforme.
9. Después de fraguado dar terminación con una frota de madera, luego utilizar una frota de goma y terminar con una esponja húmeda.

RECOMENDACIONES

- No añadir otro tipo de producto que pueda alterar la funcionalidad del adhesivo.
- Humedecer la superficie si estas son muy porosas o están muy caliente
- Utilizar un adhesivo de imprimación antes de aplicarse sobre concretos o soportes lisos.
- No utilizar sobre yeso o pintura.
- Evitar exceder los espesores recomendados en el proceso de aplicación.
- Tomar en cuenta condiciones climáticas extremas.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Utilizarlo antes de los 3 meses de su fecha de producción.

DATOS TECNICOS

- **Aspecto:** Polvo gris.
- **Presentación:** Funda de 42.5 KG.
- **Granulometría:** Media
- **Rendimiento:** A 1 cm. de espesor alcanza aproximadamente para 2 mts²
- **Dosificación:** Aproximadamente 2.2 galones de agua por funda.
- **Resistencia:** 80kgs/cm²
- **Inflamable:** No
- **Tóxico:** No

Nota: Las especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. No trague. No Inhalar el polvo. Durante su utilización, no comer ni beber. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.

ASISTENCIA TECNICA

Para información adicional se puede comunicar con los siguientes teléfonos:

809-537-8315 /809-537-7853/ 809-315-8317.