



RNC: 1-24-00035-1

Calle García Godoy #6

Barsequillo, Haina

Tel.: (809) 537-8315 / Fax.: (809) 537-7853

## **FICHA TÉCNICA: DERRECOLOR FORTE ESPECIAL**

### **DESCRIPCIÓN**

Es un sellador de juntas blancas o de colores especiales, creado para la preparación de rellenos de juntas en pavimentos y revestimientos de azulejos cerámicos, mármol, porcelanatos, coralinas, entre otros.

Está compuesto por cemento, resinas especiales y polímeros que aseguran una excelente calidad y un color inalterable con el paso del tiempo.

Contamos con una gran variedad de colores, y somos flexibles en desarrollar tonalidades especiales si nuestro cliente así lo requiere.

### **DERRECOLOR CUENTA CON CUATRO CLASIFICACIONES**

- Derrecolor sin arena para juntas de 1 a 5mm.
- Derrecolor con arena para juntas mayores de 5mm.
- Derrecolor reforzado con resinas especiales para las instalaciones de revestimientos de piscinas.
- Derrecolor con fungicida y súper-plastificante para la instalación de revestimientos en baños y cocinas.

### **CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DIFERENCIADORAS:**

- Excelente terminación y uniformidad.
- Resistencia a la compresión
- Soporta choques y vibración.
- Resistencia a condiciones climáticas.
- Se puede aplicar en interiores como exteriores.



RNC: 1-24-00035-1

Calle García Godoy #6  
Barsequillo, Haina

Tel.: (809) 537-8315 / Fax.: (809) 537-7853

## PREPARACION Y APLICACION

- En un recipiente tener agua limpia
- Agregar lentamente el Derrecoler en el agua mientras se va mezclando, hasta obtener una pasta homogénea sin grumos. La velocidad de amasado debe estar por debajo
- Mezclar siempre con una mezcladora
- Dejar descansar la pasta aproximadamente por 5 minutos, volver a mezclar y luego proceder a utilizar.
- Las juntas a rellenar deben estar libres de polvos e impurezas. N
- Aplicar la mezcla en las juntas con llana de goma hasta ir completando las juntas.
- Realizar la terminación una vez empiece el fraguado de la lechada.
- Aplique la lechada a temperatura entre los 10°C y 40°C.

## DATOS TÉCNICOS:

- Aspecto: Polvo
- Inflamable: No
- Tóxico: No
- Presentación: Funda de 10.5 kg. / 23 libras aprox.  
Funda de 4.54 Kg / 10 libras aprox.
- Cantidad de agua: 4 litros por Funda de 10.5 kg  
1.7 litros por Funda de 4.54 Kg

**\*Nota:** Su rendimiento varía según el ancho y la profundidad de las juntas y el formato de la cerámica.